

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Поволжский государственный технологический университет»
Территориальная испытательная строительная лаборатория
Адрес: 424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова 17, к.204
Свидетельство об аттестации № 705/24 от 15.10.2024 г

УТВЕРЖДАЮ
Зав. каф. СТИАД
Е.В. Веюков
«04» 08 2025 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА №700-1/25

Проба поступила (Заказчик): ООО «Ронгинский Карьер».

Место отбора пробы: Силосное хранилище при базе ООО «Ронгинский Карьер».

Вид контроля: Входной контроль.

Наименование отобранной пробы: Минеральный порошок МП-2.

Дата отбора пробы: 15.07.2025 г.

Акт отбора пробы: 21.07.2025 г.

Дата испытания пробы: 04.08.2025 г.

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ 32761-2014	Результаты испытаний
1. Основные требования			
1	Зерновой состав, % по массе:		
	- мельче 2 мм	Не менее 100	100
	- мельче 0,125 мм	Не менее 85	88,3
	- мельче 0,063 мм	Не менее 70	72,2
2	Пористость, %	Не более 35	34,0
3	Битумоемкость, г	Не более 65	61,6
2. Дополнительные требования			
4	Влажность, % по массе	Не более 1,0	0,28
5	Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом, %	Не более 2,5	1,03
6	Средняя плотность г/см ³	Не нормируется	1,80
7	Истинная плотность г/см ³	Не нормируется	2,77

1. Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы (пробы).

2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без разрешения ТИСЛ ФГБОУ ВО «ПГТУ».

Минеральный испытан по ГОСТ 32719, ГОСТ 32764, ГОСТ 32766, ГОСТ 32762, ГОСТ 32765, ГОСТ 32707, ГОСТ 32705, ГОСТ 32767.

Технические условия ГОСТ 32761-2014.

Заключение: Исследованные показатели минерального порошка соответствуют требованиям ГОСТ 32761-2014.

Лаборант:
ассистент каф. СТИАД

Марасанов В.А.