



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН:

1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ВНИИЦИ»

А.М.Соловин



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№26720-ВНИ/23 от 21.02.2023

1	Объект	Порошок минеральный неактивированный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей марки МП-1.
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Ронгинский карьер», Адрес: Российская Федерация, 425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Советская, д. 24, ИНН: 1213004273, ОГРН: 1051201800099
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Ронгинский карьер», Адрес: Россия, Российская Федерация, 425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Советская, д. 24, ИНН: 1213004273, ОГРН: 1051201800099
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 26720 от 10 Января 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	11 Января 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	20 Января 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	25 Января 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 52129-2003.
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Зерновой состав, % по массе: мельче 1,25 мм мельче 0,315 мм мельче 0,071 мм	Не менее 100 Не менее 90 От 70 до 80	100 92 76	ГОСТ Р 52129-2003
2	Пористость, %, не более	35	29	ГОСТ Р 52129-2003
3	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, не более	2,5	2,2	ГОСТ Р 52129-2003
4	Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом, %, не более	Не нормируются	0,5	ГОСТ Р 52129-2003
5	Показатель битумоемкости, г, не более	Не нормируются	47	ГОСТ Р 52129-2003
6	Влажность, % по массе, не более	1,0	0,4	ГОСТ Р 52129-2003
7	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов А _{эфф} , Бк/кг, не более	740	32	ГОСТ 30108

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Порошок минеральный неактивированный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей марки МП-1, **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «Ронгинский карьер», Адрес: Россия, Российская Федерация, 425400, Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Советская, д. 24, ИНН: 1213004273, ОГРН: 1051201800099, **соответствует:** ГОСТ Р 52129-2003.

Исполнитель


 В.С. Черин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.