


Утверждаю:

Главный инженер ЧТЭЦ-2

 Севрюков Д.В.
« 20 » октября 2010 г.

**Акт
осмотра участков трубопроводов сырой воды, коллектора пром. отбора на РДНД**

В июне 2010 года была произведена обработка составом «Метас-антикор» наружных участков трубопроводов коллектора сырой воды на ХВО:
среда- сырая вода с р.Миасс
температура в течении года от +8 до +25 С⁰
на поверхность трубопровода в течение всего периода эксплуатации наблюдается влажный покров «роса».

участка коллектора дренажей пром. отбора на РДНД
среда-конденсат пара пром. отбора ПГ-1,2, коллекторов собственных нужд
температура от +100 до +200 С⁰

В результате обработки поверхностей трубопроводов составом «Метас-антикор», произошло восстановление ровной поверхности металла с образованием пленки серо-металлического цвета.

Комиссия в составе:

и.о. Начальника КТЦ
Вед. инженер КТЦ
Главный специалист химик КТЦ

Е.В. Глоба
О.Ю. Лутохин
Н.В. Погорелова

15.10.10 произвела осмотр обработанных участков трубопроводов после 3-х месяцев эксплуатации. Состояние поверхности оценивается как хорошее, следов коррозии и изменения структуры поверхностной пленки не выявлено.

и.о. Начальника КТЦ
Вед. инженер КТЦ
Главный специалист химик КТЦ





Е.В. Глоба
О.Ю. Лутохин
Н.В. Погорелова