

Утверждаю:
Главный инженер ЧТЭЦ-1
Кинерейш С.А.

« » 2010г

**Акт
осмотра уплотняющих поверхностей люков катионитовых
фильтров К-2, К-12 химического цеха ЧТЭЦ-1 от 03.09.2010г**

В июне 2010 года было произведено вскрытие и осмотр верхних люков катионитовых фильтров К-2, К-12. При осмотре было установлено, что уплотняющие поверхности люков имеют поверхностный коррозионный износ в виде пятен, отслоений верхнего слоя металла. После зачистки поверхностей специалистами ООО «Метас» была произведена обработка составом Метас-антикор. В результате нанесения покрытия произошло восстановление поверхности металла люков с образованием пленки серо-металлического цвета. Через 24 часа в течение шести дней было нанесено 6 слоев эпоксидной шпатлевки ЭП 00-10.

Комиссия в составе:

Поповой О.А - начальника химического цеха;

Перова А.М. – зам. начальника химического цеха

Абрамовских А.П. – зам. главного инженера, начальник ОППР

Произвела 03.09.2010г осмотр уплотняющих поверхностей люков катионитовых фильтров К-2, К-12, обработанных антикоррозионным составом Метас-антикор.

Осмотром установлено:

После 3-х месяцев эксплуатации состояние антикоррозийного покрытия уплотняющих поверхностей люков хорошее, следов отслоения, трещин покрытия не наблюдается.

Начальник химического цеха

О.А. Попова

Зам. начальника химического цеха

А.М. Перов

Зам. гл. инженера, начальник ОРП

А.П. Абрамовских